

STEICO*multi connect*

Nuolatos lankstus lipnus sandariklis

Sandarinimo sistema „STEICO“
izoliaciniams sprendimams




REKOMENDUOJAMA NAUDOJIMO SRITIS

Visoms jungiamosioms „Steico“
konstrukcijos sistemos dalims ir ant
gretimų dalių



- Nuolatos elastingas
- Be tirpiklių
- Nevarva
- Gali būti naudojamas be spaudžiančio tinklelio
- Itin didelis sukibimo stiprumas
- Taip pat gali būti naudojamas stogo išorės rekonstrukcijai

Papildomą informaciją ir naudojimo instrukcijas galite rasti atitinkamuose
statybos lankstinukuose ar internete adresu www.steico.com



| SANDĖLIAVIMAS/TRANSPORTAS

Laikykite STEICOmulti connect
vėsioje ir sausoje vietoje, kai
temperatūra nuo +15 °C iki +25 °C

| INFORMACIJA

Apsaugokite STEICOmulti
connect nuo karščio, šalčio ir
šviesos. Galiojimo laikas iki 12
mėnesių

| STEICOmulti connect PPRISTATYMO FORMOS

Pakuotė	Turinys [ml]
12 permatomų maišelių / kartoninė dėžutė	@ 600 ml/715 g
12 kasečių / kartoninė dėžutė	@ 310 ml/370 g

| STEICOmulti connect TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS

Pagrindas	Modifikuotos dispersijos
Spalva	Dramblio kaulo
Plėvelės savybės	Nuolatos elastingas
Minimali naudojimo temperatūra	Klijams nuo + 5 °C / komponentams nuo -5 °C
Atsparumas šaldymui	-30 °C
Kietėjimo laikas	Maždaug 1 diena (priklausomai nuo pagrindo ir lašelių storio)
Temperatūros diapazonas	Nuo -30 °C iki 80 °C
Talpa	
310 ml	6–8 m
600 ml	12–14 m

| STEICOmulti connect NAUDOJIMAS

- Lipnūs paviršiai turi būti pajėgūs atlaikyti apkrovą, švarūs, taip pat be riebalų, aliejaus ir dulkių.
- Bet kokios atsiskiriančios medžiagos turi būti pašalintos.
- Užlašinkite 6-8 mm storio lašelius ant vienos lakšto / membranos pusės arba ant apkrovos laikančios konstrukcinės medžiagos.
- Naudodamiesi reljefo kilpa įstatykite lakštą / membraną į vietą, kol lipnūs lašeliai dar šlapi, ir lengvai paspauskite (DĖMESIO: nespauskite per stipriai, kad lašeliai nepasidarytų plokšti)
- Lipnus sukibimas sausuose lipniuose lašeliuose gali atsirasti ir po nepilno džiovinimo (16-20 val. aplinkoje be dulkių). Tokiu atveju paspausti galite stipriau.