

STEICO *multi primer*

Gruntas be tirpiklių

Sandarinimo sistema „STEICO“
izoliaciniams sprendimams



REKOMENDUOJAMA NAUDOJIMO SRITIS

Gruntas, skirtas sulipimo skatinimui / sulipimo gerinimui naudojant STEICO *multi tape F* juostą ant mineralinių paviršių su skirtingais sugeriamumo lygiais (pvz., gipsas, medienos plaušo plokštės, betonas, mūras), taip pat ant medienos ir medienos gaminių (pvz., „STEICO“ medžio pluošto izoliacija)



- Be tirpiklių
- Greitas sluoksnio išdžiūvimo laikas
- Didelė skverbtis
- Šaltas pagrindas gali būti padengiamas nuo -10 ° C temperatūros
- Efektyvus medžiagos paskirstymas dėka praktiško dozavimo buteliuko
- Puikus atsparumas vandeniui

Papildoma informacija pateikiama internete adresu www.steico.com



| MEDŽIAGA

Vandens pagrindo akrilo polimero dispersija; tepamas būna pieno baltumo, sukietėjęs tampa skaidrus.

| SANDĖLIAVIMAS/TRANSPORTAVIMAS

Laikykite STEICOmulti primer vėsioje ir sausoje vietoje, kai temperatūra nuo +15 ° C iki +25 ° C.

Apsaugokite nuo karščio, šalčio ir šviesos

| STEICOmulti primer PRISTATYMO FORMOS

PE buteliukas su dozatoriumi, kiekis 1 kg

| STEICOmulti primer TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS

Plėvelės savybės	Lankstus (po sukietėjimo)
Sluoksnio išdžiūvimo laikas	Apie 14 min. (esant + 20 ° C / 50% santykinei drėgmei)
Minimali naudojimo temperatūra	Nuo -10 ° C temperatūros
Naudojamas kiekis	Nuo 100 g / m ² (priklausomai nuo pagrindo)
Galiojimo laikas (neatidaryta pakuotė)	12 mėnesių

| STEICOmulti primer NAUDOJIMAS

- Prieš naudomai gerai suplakite
- Medžiaga yra naudojama ant pagrindo (min. 100 g / m², priklausomai nuo pagrindo gali reikėti daugiau medžiagos) per indelio kreiptuvą ir tolygiai paskirstoma naudojant šepetėlį arba dažų volelį. Pagrindas turi būti sausas, ant jo turi nebūti riebalų ir dulkių.
- Prieš tiesdami ir prispausdami STEICOmulti tape, įsitikinkite, kad praėjo pakankamas grunto sluoksnio džiūvimo laikas ir jis tapo skaidrus (spalvos pokyčius galite matyti vizualiai).
- Šviežiai užteptą gruntą galima pašalinti vandeniu. Dažniausiai išdžiūvusį gruntą galima nuvalyti tik mechaniniu būdu.