

STEICO *multi tape P*

Aukštos kokybės juosta su kraftpopieriumi

Sandarinimo sistema „STEICO“
izoliaciniais sprendimams



REKOMENDUOJAMA NAUDOJIMO SRITIS

Tinka sudūrimams ir jungtims /
lipniam sukibimui ant „STEICO“
lakštų ir membrinės sistemos
ant medienos plokščių

Lipdukai greitai sandarina
didesnes angas



- Be tirpiklių
- Atsparumas temperatūrai nuo - 40 ° C iki + 100 ° C
- Galima perplėšti ranka
- Tvirtas kraftpopieriaus pagrindas
- Lipdukai puikiai tinka įpurškimo skylių sandarinimui

Papildoma informacija pateikiama internete adresu www.steico.com



SANDĖLIAVIMAS/TRANSPORTAVIMAS

STEICOmulti tape P laikykite sausoje esant nuo 5 ° C iki +25 ° C temperatūrai

INFORMACIJA

STEICOmulti tape P apsaugokite šilumos, šalčio ir šviesos

STEICOmulti tape PRISTATYMO FORMOS

Plotis	Ritinio ilgis	Pakuotė
60 mm	40 m	10 ritinių / kartoninė dėžutė
180 × 180 mm	Ritinyje yra 222 lipdukai	4 ritinių / kartoninė dėžutė

STEICOmulti tape TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS

Lipni	Akrilo dispersija, be tirpiklių
Lipnus pagrindas	Kraftpopierius su PE apsaugine danga
Spalva	Balta
Storis (be uždengimo)	Apie 0.3 mm
Temperatūros diapazonas	Nuo - 40 °C iki + 100 °C
Naudojimo temperatūra	+ 5 °C

STEICOmulti tape NAUDOJIMAS ANT "STEICO" LAKŠTŲ IR MEMBRANINIŲ SISTEMŲ

- Pagrindas turi būti pajėgus atlaikyti apkrovą, sausas, be dulkių ir riebalų
- Lygiuokite STEICOmulti tape P centre, palaipsniui pašalinkite apsauginį sluoksnį ir tvirtai patrinkite ant lipnios juostos
- Priklijuokite STEICOmulti tape P jos neįtempdami ir nepalikdami susiraukšlėjimų. Pagrindas turi būti papildomai mechaniškai apsaugotas, jeigu atsirastų tempimo jėga
- Rekomenduojame taikyti papildomą slėgį naudojant spaudimo volelį, taip pagerinsite sukibimą, visų pirma, ant medienos plokščių
- Lipnus sluoksnis negali atsidurti stovinčiame vandenyje. Lipnių sukabinimų negalima naudoti saunose ir baseino konstrukcijose

STEICO *multi tape F*

Aukštos kokybės juosta su specialia folija

Sandarinimo sistema „STEICO“
izoliaciniam sprendimams



REKOMENDUOJAMA NAUDOJIMO SRITIS

Sudūrimų ir jungčių klėjai „STEICO“
medžio plaušo plokštėms kartu su
STEICO *multi primer*.

Tinka sudūrimams ir lipniam
sukibimui ant „STEICO“ lakštų ir
membraninė sistema.

STEICO *fix* jungčių klėjavimui
izoliacinis pleištas



- Be tirpiklių
- Didelis atsparumas UV spinduliams ir senėjimui
- Didelis atsparumas drėgmei / neperšlampamas
- Gali būti naudojamas patalpoje ir apsaugotose vietose lauke
- Gali būti naudojamas esant -10 ° C temperatūrai (reikalingas sausas ir neužšalantis pamatas)
- Atsparumas temperatūrai tarp - 40 ° C ir + 100 ° C

Papildoma informacija pateikiama internete adresu www.steico.com



| SANDĖLIAVIMAS/ TRANSPORTAVIMAS

Laikykite STEICOMulti tape F
vėsioje ir sausoje vietoje, kai
temperatūra nuo +5 °C iki +25 °C.

| INFORMACIJA

STEICOMulti tape F apsaugokite
nuo šilumos, šalčio ir šviesos

| STEICOMulti tape F PRISTATYMO FORMOS

Plotis	Ritinio ilgis	Pakuotė
60 mm	25 m	10 ritinių / kartoninė dėžutė
100 mm	25 m	6 ritinių / kartoninė dėžutė
150 mm	25 m	4 ritinių / kartoninė dėžutė
60 mm (20/40 galvutėse padarytos išilginės įpjovos)	25 m	10 ritinių / kartoninė dėžutė

| STEICOMulti tape F TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS

Lipni	Akrilo dispersija, be tirpiklių
Lipnus pagrindas	UV stabilizuojanti speciali plėvelė su poliesterio grotelėmis, vienpusio sukibimo
Spalva	Pilka
Storis (be uždengimo)	Apie 0,3 mm
Temperatūros diapazonas	Nuo -40 °C iki +100 °C
Atspari UV spinduliams	12 mėnesių
Naudojimo temperatūra	> -10 °C, pagrindas turi būti sausas ir neapledijęs
Minimalus stogo nuolydis	10°

| STEICOMulti tape F NAUDOJIMAS

Naudojimas ant „STEICO“ lakštų ir membraninių sistemų

- Pagrindas turi būti pajėgus atlaikyti apkrovą, sausas, be dulkių ir riebalų
- Lygiuokite STEICOMulti tape F centre, palaipsniui pašalinkite apsauginį sluoksnį ir tvirtai patrinkite ant lipnios juostos
- Padalinto sluoksnio naudojimas palengvina kampų klijavimą, kadangi iš pradžių gali būti pašalintas tik vienas sluoksnis
- Priklijuokite STEICOMulti tape F > jos neįtempdami ir nepalikdami susiraukšlėjimų. Pagrindas turi būti papildomai mechaniškai apsaugotas, jeigu atsirastų tempimo jėga
- Lipnus sluoksnis negali atsidurti stovinčiame vandenyje; lipnių sukabinimų negalima naudoti saunose ir baseino konstrukcijose

Naudojimas ant STEICO medžio plaušo plokščių

- Paruoškite „STEICO“ medžio plaušo plokštės lipniam plote naudodami STEICOMulti primer
- Po pakankamai ilgo džiūvimo laiko (kai gruntas yra permatomas) uždėkite 100 mm arba 150 mm pločio STEICOMulti tape F, nuplėškite apsauginį sluoksnį ir patrinkite
- Klijavimo paviršius ant medienos plaušo plokštės turi būti ne mažesnis kaip 50 mm
- Sukibimui pagerinti rekomenduojame papildomai paspausti naudojant dažų volelį arba volelį